175-40-004/F

КАРТА

технологического процесса изготовления поковки на проката

172 м

Зубчатка правая

175.40.004/F



Технические требования

1. Подвергать термообработке. Твёрдость $d_{отп.}$ = 3,7-4,2
2. Очистить от окалины /. травить /.

Допускается

3. Поверхностные дефекты глубиной до 0,5 фактического припуска.
4. Перекос /. сдвиг осей штампов/ до 1,0мм
5. Выступ от среза заусенца до 1,2мм
6. Коробление до 0,8мм
7. На торцах выступ или [illegible] вателей глубиной до [illegible]
8. Клеймить № детали.

Примечание

1. Неоговоренные штамповочные уклоны 7°
2. Неоговоренные радиусы скругления до R3,0мм
3. Размеры в скобках для механического цеха
4. Размеры без допусков для построения.

TOOL NO.	TOOL DESCRIPTION	MACHINE	REMARKS
20121	STAMPING DIE	DG-6	
20122	TRIMMING TOOL	300T	
20123	PIERCING TOOL	300T	

96

Лит. изм.	К-во	№ док.	Подпись	Дата
Лит. изм.	Кол-во	№ док.		

A R25 WAS R15 MOD 4/04/11 SLGA

Исполнил. Фамилия Подпись Дата

Согласовано:

TECHNICAL REQUIREMENTS.

1. HEAT TREAT. DIA-OF IND. 3·7-4·2 MM
2. DESCALE.
3. SURFACE DEFECTS AND SCALE PITS UPTO 0.5 OF ACTUAL ALLOWANCE ARE ALLOWED.
4. MISMATCH SHOULD NOT EXCEED 1·0 MM.
5. RESIDUAL FIN SHOULD NOT EXCEED 1·2 MM
6. BUCKLING SHOULD NOT EXCEED 0·8MM
7. UNSPECIFIED DRAFTS = 7°
8. UNSPECIFIED RADII = 3·0MM
9. MARK PART NO.
11. MACHINING DIMENSIONS ARE SHOWN IN BRACKETS.
12. UNTOLERANCED DIMENSIONS ARE FOR CONSTRUCTION.
13. ON THE FACES 1·5MM×30ϕ EJECTOR MARKS ARE ALLOWED.

MATERIAL: STEEL	GOST	FORGING WEIGHT
20X2H4A	4543-71	8.05 Kgs DG 6

CHD.	APPD.
17/8/85	17-8-85

DRG.№ 175·40·004/F

TITLE. WHEEL GEAR, R.H.

HEAVY VEHICLES FACTORY, AVADI.